



新盛國際交易 (株)

SHIN SUNG TRADING CO., LTD.

■ 주 소 : 서울시 중구 신당동 377-143 진B/D 201호
 ■ 전 화 : (02) 237-9462

인증구조

품 목	성능구분	피복두께(mm)		주 단	면 도
		기둥	보		
*MANDOLITE P20	1시간	25	25	MANDOLITE P20, P20-2	VR 내화 보드
	3시간	45	45		
*MANDOLITE P20-2	2시간	35	35		
*VR 내화보드	1시간	-	30		

제품특성

-MANDOLITE 20-

1. 무섬유질의 고순도 질석을 주원료로 인체에 전혀 무해함
2. 뛰어난 접착력과 온도변화에 매우 강함.
3. 분진이 전혀 없음.
4. 품질의 안전성

-VR 내화보드-

1. MONDOLITE 20 원재료를 고압 압축하여 제조한 제품으로 뿔칠 시공과 같은 내화성능을 지님.
2. 일반 목공 가구로 시공하며 양생이 불필요하여 계절 및 공정에 관계없이 시공.

인증취소업체 공고

업 체 명	인 증 품 명	취 소 일 자
삼화통신공업(주)	내화충전구조	1995. 5. 31