


# 콘칼로리미터 (Cone Calorimeter)

방재설비부 소화연소팀

## 1. 개요

콘칼로리미터는 산소소비원리(Oxygen Consumption Principle)를 이용한 시험장치로서 고분자 재료, 건축재료, 항공기 및 선박용 내장재료, 케이블 등의 연소특성을 평가하는데 사용된다. 콘칼로리미터에 의한 시험방법은 국제규격(ISO, ASTM, NFPA, MIL 등)으로 채택되어 있으며, 재료 및 제품의 열방출률(Heat Release Rate), 유효연소열(Effective Heat of Combustion), 질량감소율(Mass Loss Rate), 연기발생(Smoke Extinction Area) 등을 동시에 측정할 수 있다.



## 2. 구조

시험장치는 시험체에 수평, 수직방향으로 열을 방사하는 원추형 히터(Cone Heater), 시험체 질량변화를 측정하기 위한 로드셀, 산소농도 측정 및 유량측정을 위한 로드셀, 산소농도 측정 및 유량측정을 위한 배출설비, 산소분석기 등의 분석시스템 및 시험데이터를 자동으로 수집 처리할 수 있는 데이터 수집



분석시스템, 연기발생을 측정하기 위한 헬륨-네온레이저 연기측정시스템 등으로 구성되어 있다.

## 3. 사양 및 기능

### 가. 원추형 히터(Cone Heater)

정격 5000W의 전기히터봉을 사용하여 원추형으로 제작되었고 시험체 표면에 0~100KW/m<sup>2</sup>의 복사열을 발생시킬 수 있다. 가열방향은 수평 및 수직으로 조정이 가능하다.

### 나. 로드셀(Load Cell)

0~500g까지 0.01g의 정밀도로 시료의 질량을 측정한다.

### 다. 배출설비(Exhaust System)

후드, 고온 가변송풍기, 덕트, 57 mm 오리피스판, 가스 샘플링을 위한 ring probe 및 오리피스 유량계가

설치되어 있으며, 시험시 발생하는 연소가스를 배출시켜 시험자와 장비를 보호하고 연소가스 분석에 필요한 일정한 흐름상태를 유지시키는데 목적이 있다.

#### 라. 산소분석기(Smoke System)

0.25% 범위의 산소 농도를 측정한다.

#### 마. 연기측정시스템(Helium-Neon Laser Smoke Photometer)

0.5mW 헬륨-네온 레이저를 사용하여 덱트내의 흐름속에 연소중인 시료의 연기발생 정도를 측정한다.

#### 바. 데이터 수집 및 분석시스템

##### (Data Collection and Analysis System)

시험에 필요한 장비의 교정, 각종 시스템의 제어, 측정데이터의 분석 등을 자동으로 수행하는 컴퓨터 시스템이다.

### 4. 측정 가능한 연소특성

#### 가. 최대 열방출률(KW/m<sup>2</sup>, Peak HRR)

#### 나. 평균 열방출률(KW/m<sup>2</sup>, Average HRR)

#### 다. 총 방출열량(MJ/m<sup>2</sup>)

#### 라. 유효연소열(MJ/kg, Effective HOC)

#### 마. 연기발생(m<sup>3</sup>/kg)

#### 바. 질량감소율(g/m<sup>2</sup>, MLR)

#### 사. 발화시간(s, Time to Ignition)

#### 나. KS F ISO 5660-1:2003

연소성능시험 – 열 방출, 연기 발생, 질량 감소율  
제1부 : 열 방출률(콘칼로리미터법)

#### 다. KS F ISO 5660-2:2006

연소성능시험 – 열 방출, 연기 발생, 질량 감소율  
제2부 : 연기 발생률(동적 측정)

#### 라. MIL-STD-2031(SH)

Fire and toxicity test methods and qualification procedure for composite material systems used in hull, machinery, and structural applications inside naval submarines

#### 마. ASTM E 1354

Standard test method for heat and visible smoke release rates for materials and products using an oxygen consumption calorimeter

#### 바. ASTM C 1474

Standard method of test for heat and visible smoke release rates for materials and products using an oxygen consumption calorimeter

#### 사. NFPA 264A

Standard method of test for heat and visible smoke release rates for upholstered furniture components or composites and mattress using an oxygen consumption calorimeter **FILK**

### 5. 적용규격

#### 가. ISO 5660

Fire tests – Reaction to fire : Part 1 : Rate of heat release from building products(cone calorimeter)